



## Vodní roztok

# Přípravek proti červotočům

Chrání dřevo před napadením hmyzem a houbami, před jejich fyzikálně-chemickým působením. Použití na dřevo venku pod střešou a ve vlhkých místech. Vhodné i pro restaurování (zpevnění) starého dřeva.

### Technické vlastnosti:

Vodní roztok. Působí preventivně proti napadení houbami a hmyzem. Neuzavírá póry dřeva. Je propustný pro vodní páry. Jeho použitím se dřevo stává pro škůdce nepoužitelné.

### Barevný odstín:

Nažloutlá, matná.

### Složení:

Voda, oxid hlinitý, oxid křemičitý, kyselina palmitová a jiné mastné kyseliny, oxid draselný, chlorid hořečnatý, draslík. Obsah VOC (těkavé organické sloučeniny) produktu z max. 1 g / l. Mezní hodnota v EU je 30 g / l. (Kategorie "h" od roku 2010)

### Podklad a příprava:

Podklad musí být pevný, čistý, zbavený mastnoty a prachu, surový (nelakovaný) a savý. Vlhkost dřeva by měla být cca. 15 - 20% nebo nižší. Před použitím přípravek krátce protřepejte. Před nanášením pokud možno odstraňte již napadené části dřeva.

### Zpracování:

Natíráním, postřikem nebo máčením např. ve vaně. Okolní a povrchová teplota musí být nad 15 °C. Dřevo, které je již napadeno hmyzem, je nutno ošetřit i uvnitř vyhryzaných dutinek, například použitím injekční stříkačky.

### A. Způsob použití

1. natíráním, stříkáním: Pro dosažení požadovaného výsledku aplikujte nejméně 2x - 3 x. Trhliny musí být zvláště pečlivě ošetřeny. Při stříkání počítejte se ztrátou materiálu rozprašováním (až 30-40%).
2. Máčením ve vaně: Suché dřevo ponořit alespoň na 30 minut. Mokrý a vlhký dřevo máčejte až 24 hodin.
3. Dřevo zamořené larvami hmyzu: Všechny viditelné díry pečlivě a zcela zaplňte přípravkem LEINOS 130.

### B. Následné zpracování po ošetření

Budete-li na povrch dřeva nanášet další vrstvy oleje nebo vosku, musí být povrch zcela suchý. V případě, že se na povrchu vysrážely krystaly, odstraňte je kartáčem nebo vlhkým hadříkem. Pro další zpracování povrchu dřeva i nadále používejte všechny produkty LEINOS olejů a vosků, pro venkovní prostředí produkty LEINOS odolné proti povětrnostním vlivům.

### Doba schnutí:

Následné ošetření povrchu dřeva aplikujte až když je dřevo úplně suché, ale nejdříve po cca. 24 hod.

### Velikost balení a spotřeba:

Natíráním, stříkáním: cca 100 ml / m<sup>2</sup> pro jednu vrstvu. Jsou zapotřebí nejméně dvě vrstvy! Spotřeba při máčení cca. 15 l / m<sup>3</sup>

| Objem plechovky | Plocha             |
|-----------------|--------------------|
| 1l              | 10 m <sup>2</sup>  |
| 2,5l            | 25 m <sup>2</sup>  |
| 10l             | 100 m <sup>2</sup> |
| 20l             | 200 m <sup>2</sup> |

\* průměrná spotřeba na jednu vrstvu



### Skladování a trvanlivost:

V původním uzavřeném obalu je minimálně 5 let stabilní. Uchovejte v chladu a suchu, ale ne v mrazu. Obal udržujte těsně uzavřený.

**Likvidace:**

V souladu s místními předpisy. Vysušený materiál může být vyhozen do domácího odpadu. Číselný kód pro nakládání s odpady: EAK / EWC 08 01 20.

**Ředící a čistící prostředky:**

Ředění vodou. Ošetřený povrch umývejte Rostliným mýdlem Leinos 930.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

S2 - Udržujte mimo dosah dětí.

Zabraňte úniku do životního prostředí.

Obsah i nádobu správně recyklujte.

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**