



## Vodouředitelné disperzní lepidlo na bázi přírodního latexu.

Vhodné pro korek, linoleum a koberce.

### **Přírodní latexové lepidlo 720**

Přírodní lepidlo je vhodné pro lepení následujících podlahových krytin: nenatřený rub korkových podlah, linoleum s jutovým podkladem, přírodní korkové linoleum, vlněné plsti, vláknité desky na bázi celulózy (např. sololit, sololak), dřevovláknité desky, textilní podlahové krytiny s textilním nebo latexovým podkladem z latexové pěny, vpichované podlahoviny a podlahoviny z přírodního kaučuku.

Tímto lepidlem nesmí být lepeny: PVC podlahoviny, dýhované korkové dlaždice a korkové parkety s hustotou menší než 480 kg/m<sup>2</sup>.



#### **Technické vlastnosti:**

Disperzní lepidlo je vyrobeno z přírodní latexové pryskyřice. Je vodouředitelné a je vhodné pro instalaci podlahových krytin, taky na podlahy s podlahovým vytápěním.

Lepidlo je v souladu s DIN 53269, 53275 a 54324. Je vhodné i pod židle s kolečky.

#### **Složení:**

Voda, přírodní latex, estery přírodních pryskyřic, mastek, odpěňovače, křemelina, škrob, kasein, konzervační mikrobicidní a fungicidní látka: Benzisothiazolinon. (Tento produkt nepodléhá nařízení o obsahu těkavých organických látek).

#### **Podklad a příprava:**

Podklad musí odpovídat DIN 18365, to znamená že musí být rovný, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty a musí být bez trhlin. Vysoce savé nebo písčité plochy předem natřete zředěným lepidlem. Litý asfalt a anhydritové potěry musí být vyrovnány. Podklady pro korkové parkety a linoleum jsou většinou vyrovnány. Samotné korkové desky před montáží vyjměte z uzavřeného obalu a nechejte 24 hod. aklimatizovat v prostoru montáže (při pokojové teplotě min. 18°C, rel. vlhkosti max. 65%). Staré podlahové krytiny nejsou vhodné jako podklad.

#### **Zpracování:**

Lepidlo přírodní pryskyřice se nanáší v dodané konzistenci zubovou stěrkou B2 / B3 rovnoměrně na zemi. Podlahovou krytinu ihned položte do lepidla a rovnoměrně ji přitlačte. Skvrny od lepidla je nutné ihned odstranit vodou. Korkové parkety a linoleum je potřeba 30 - 60 min. válcovat přitlačným víceválečkovým válcem na podlahoviny který ideálně kopíruje podlahu. Před lepením musí být linoleum jeden den aklimatizováno, aby se přizpůsobilo podmínkám v konkrétní místnosti.

#### **Velikost balení a spotřeba:**

Základní nátěr podlahy zubovou špachtlí B2: 350 - 400 g/m<sup>2</sup>. Nenatřené a vysoce savé podklady stejně jako strukturovanější rubové strany: 400 - 450 g/m<sup>2</sup> se zubovou špachtlí B3.

<i>balení</i>	<i>vystačí na...*</i>
<b>1kg</b>	2,5 m <sup>2</sup>
<b>3kg</b>	10 m <sup>2</sup>
<b>10kg</b>	33 m <sup>2</sup>

\* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

#### **Skladování a trvanlivost:**

V chladu a suchu, ale ne v mrazu. Otevřené obaly dobře uzavřete!

#### **Likvidace:**

Prázdné obaly vytřete štětcem a potom odevzdejte v recyklačních centrech nebo ve sběrných dvorech. Zbytky lepidla nechejte vyschnout a potom ho můžete odstranit s domácím odpadem. Odpadový kód (EAK) 08 04 10

#### **Ředící a čistící prostředky:**

Lepidlem nasáklé nebo potřísněné pracovní pomůcky čistěte vodou ihned po použití. Zbylé již vyschlé potřísnění lepidlem odstraňte ředidlem.

#### **GISCODE:**

D 1

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, nepřetržité telefonní spojení: 224 919 293, 224 915 40

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**