



## Hochatmungsaktiver, dekorativer und schützender Anstrich

Für Innenwände. Atmungsaktiv und Schimmel vorbeugend.

### Kalkfarbe 665

#### Oblast použití:

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, wie z. B. Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zement, Porenbeton, Ziegel, Lehmputz usw.

#### Technické vlastnosti:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Durch hohe Alkalität antibakteriell und schimmelabweisend. Verkieselt vollständig mit allen mineralischen Untergründen und ergibt eine matte, mehrfach überstreichbare Wandoberfläche.

#### Barevný odstín:

Naturweiß, matt, beliebig abtönbar mit allen kalkechten LEINOS Pigment-Konzentraten 668. Zugabe max. 20%.

#### Složení:

Wasser, Sumpfkalk, Kreide, Marmormehl, Titanoxid, Celluloseether. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist <1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

#### Podklad a příprava:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und frei von Ausblühungen sein. Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen. Sandende und sehr saugfähige Oberflächen mit Mineralputzgrundierung 622 vorbehandeln. Neue Grundputze müssen mindestens 2 - 3 Wochen alt sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.

#### Zpracování:

Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. Stark saugfähige, nicht grundierte Oberflächen vornässen. Kalkfarbe 665 gut durchrühren. Je nach Untergrund 2 - 3 Anstriche. Erstanstrich unverdünnt oder mit bis zu 20% Wasser verdünnt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei Folgeanstrichen ebenfalls vornässen. Unverdünnt, oder bei Bedarf mit bis zu 20% Wasser verdünnt auftragen. Hohe Umgebungstemperatur erhöht den Wasserbedarf.

#### Doba schnutí:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Ca. 6 - 12 Stunden. Folgeanstriche nach 24 Stunden Trockenzeit.

#### Velikost balení a spotřeba:

1 l reicht für ca. 5 - 8 m<sup>2</sup> pro Anstrich. Der Verbrauch liegt bei ca. 150 ml/m<sup>2</sup>.

Gebinde	reicht für...*
2,5l	16 m <sup>2</sup>
10l	65 m <sup>2</sup>

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

#### Skladování a trvanlivost:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Anbruchgebinde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

#### Likvidace:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

#### Ředící a čistící prostředky:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

#### GISCODE:

M-DF 01



**Standardní věty o nebezpečnosti:**

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

GHS08



Gefahr

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.06.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**