



## Feinkörniger, diffusionsoffener Putz zur Wandgestaltung

Idealer Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik.

### Streich- und Rollputz Fein 685

Zur einfachen, diffusionsoffenen Herstellung strukturierter Putzflächen auf mineralischen Untergründen, Holzfaserplatten und Gipskarton im Innenbereich. Sehr guter Untergrund für die LEINOS Lasurtechnik.

#### Technické vlastnosti:

Thixotrop, leicht verarbeitbar, gutes Füllvermögen. Wasserdampfdurchlässig.

#### Barevný odstín:

Naturweiss, matt. Ist beliebig abtönbar mit LEINOS Pigmentkonzentrat 668.

#### Složení:

Wasser, Kreide, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, Cellulose, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Benzisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

#### Podklad a příprava:

Der Untergrund muss chemisch neutral, trocken, fest, saugfest, sauber, fett- und staubfrei, und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Frische Kalk- und Zementputze müssen das Stadium der Lufttrockenheit erreicht haben. Noch nicht vollständig abgebundene, sauer oder vor allem stark alkalisch reagierende sowie saugende Untergründe müssen vorher mit Tiefengrund 620 grundiert werden. Stark saugende, labile Untergründe und sandende Putze müssen ebenfalls mit Tiefengrund 620 grundiert werden.

#### Zpracování:

Streichen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

#### A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.

#### B. Gipskarton:

Mit LEINOS Tiefengrund 620 grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.

#### C. Feste Altanstriche:

Alte Wandfarbenanstriche, Putze und Leimfarbenanstriche gründlich säubern abwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter A, bei stark saugendem Untergrund mit Grundierung.

#### Doba schnutí:

Ca. 16 - 24 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Woche. Während der Trockenzeit unbedingt für gute Luftbewegung sorgen.

#### Velikost balení a spotřeba:

Ca. 200 - 300 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

| Gebinde | reicht für...*      |
|---------|---------------------|
| 2,5l    | 12,5 m <sup>2</sup> |
| 10l     | 50 m <sup>2</sup>   |

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich



#### Skladování a trvanlivost:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen!

#### Likvidace:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

#### Ředící a čistící prostředky:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

**GISCODE:**

M-DF 01

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40.

---

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06.02.2026

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**

**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**